

Набор для
ЧИСТКИ
Fugalite

kerakoll

Продукты Fugalite



Fugalite Color

Непроницаемая декоративная смола для заполнения швов и приклеивания керамической плитки, мозаики и натурального камня. Легкая в очистке и стойкая к пятнам.



Fugalite Invisible

Непроницаемая и фотохромная декоративная смола для затирки швов и тонкослойного приклеивания стеклянной и керамической мозаики. Гарантирует эстетическую непрерывность.

Средства для мытья и очистки



Fuga-Wash

Моющее средство, предназначенное после добавления в воду, для очистки Fugalite.

- Облегчает очистку плитки
- Сохраняет губку в чистоте



Fuga-Soap

Моющее средство для смывки остатков Fugalite.

- Идеально подходит для мытья после применения
- Пригодное для всякого типа поверхностей



Fuga-Shock

Готовый к использованию очиститель для удаления остатков и блестящих следов эпоксидных смол.

- Высокая эффективность
- Полы и стены

Губки и аксессуары

Резиновый шпатель



Резиновый шпатель для нанесения Fugalite.
Гарантирует отличное заполнение швов.

→ НАНЕСЕНИЕ

Целлюлозная губка



Натуральная целлюлозная губка с креплением к держателю.
Высокая способность к смыванию.
Дольше остается чистой.

→ ОЧИСТКА

Абразивный войлок



Белый абразивный войлок с креплением войлока и держателя.
Эффективная механическая обработка.

→ МОЙКА И ЧИСТКА

Губка из вспененной резины



Мелкопористая губка из вспененной резины с креплением к держателю.
Идеально для получения супергладкой поверхности.

→ РАЗГЛАЖИВАНИЕ

Подготовка



1.



Первая чистка резиновой шпателью

После завершения заделки швов немедленно удалите излишки затирки, оставшиеся на плитках, работая резиновым шпателем под углом к плитке.

2.



Добавка Fuga-Wash в воду для очистки

Рекомендуемая дозировка: 1 пробка на 5 литров воды. Для оптимальной очистки следует использовать две ванночки. Используя ванночку **А**, выполните первый проход очистки целлюлозной губкой или абразивным войлоком, удаляя излишки затирки с поверхности. Используя ванночку **В**, выполните второй проход окончательной очистки, сглаживая швы, не удаляя затирку из швов. Часто менять воду для промывки, она должна быть всегда чистой. Заменить губку или войлок, если они пропитались средством.

Первый шаг



3.



Мойка целлюлозной губкой

Выполните мойку, когда затирка еще свежая, используя целлюлозную губку, смоченную водой из ванночки **А**. Двигаться по кругу для эмульгирования затирки на плитках и заделки швов. Собрать губкой эмульсию, образовавшуюся на плитках.

4.



Смывание абразивным войлоком для получения поверхности со структурой

Для получения поверхностей со структурой выполните мойку, когда затирка еще свежая, используя абразивный войлок, смоченный водой из ванночки **А**. Двигаться по кругу для эмульгирования затирки на плитках и заделки швов. Собрать губкой эмульсию, образовавшуюся на плитках.

Второй шаг



5.



Разглаживание целлюлозной губкой

Завершите смывание целлюлозной губкой, смоченной водой из ванночки **В**, работая поперек плиток, чтобы не вымыть затирку из швов. Не ходить по еще влажным полам не менее 12 – 24 часов во избежание их загрязнения.

6.



Разглаживание поролоновой губкой для получения более гладких швов

Для получения гладкой поверхности завершите смывание губкой из пенорезины, смоченной водой из ванночки **В**, работая поперек плиток, чтобы не вымыть затирку из швов.

На следующий день

- После затвердения затирки следы загрязнения и разводы можно удалить средством Fuga-Soap, разведя его в соответствии с количеством удаляемых остатков и с учетом времени выдержки Fugalite Color.
Рекомендуемая дозировка:
2 - 3 части воды 1 часть Fuga-Soap на следующий день; неразбавленный через 3 дня.
- Распределить средство по обрабатываемой поверхности абразивным войлоком, оставляя тонкий и равномерный слой жидкости.
Оставить Fuga-Soap примерно на 10/30 минут.
- Собрать моющий раствор губкой, резиновым скребком или моющим пылесосом на больших площадях.
Прополоскать большим количеством чистой воды.
- Сразу же протереть сухой тканью или высушить моющим пылесосом, не давая испариться остаткам воды.



Очистка в внеочередных случаях

С затвердевшего шва (не менее 7 дней) остатки и разводы можно удалить средством Fuga-Shock. Нанести средство в чистом виде на обрабатываемую поверхность абразивным войлоком. Оставить Fuga-Shock на 3-5 минут, а затем выполнить те же действия по смыванию и сушке, что и при мытье на следующий день.

kerakoll



kerakoll.com